COLLE VINYLIQUE ASSEMBLAGE ET PLACAGE BOIS R41

DESCRIPTIF

Spécial D3.
Applications : assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, assemblage de parquets en pose flottante, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries (encadrements de portes et fenêtres, escaliers, armoires,chaises, fauteuils), éléments de cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux, placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).
Temps d'assemblage en haute fréquence (HF) ou micro-ondes 15 à 30 secondes.
Temps de pressage à +20°C 15 à 20 minutes sur bois tendres 20 à 30 minutes sur bois durs.
Temps de pressage à +60°C 3 à 4 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois.
Température d'utilisation : +7°C minimum.

DETAILS

Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépoussiérés, dégraissés et stockés à température ambiante - Afin d'éviter l'apparition de tensions dans les plans de collage, les supports doivent avoir une humidité aussi proche que possible de celle qu'ils auront une fois mis en service - Les surfaces doivent être parfaitement planes et propres - Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais (2/10e mm au maximum).
Télécharger la fiche technique

Code	Volume
881243	Biberon de 750 gr
881245	Seau de 5 kg
881246	Seau de 20 kg