



COLLE VINYLIQUE ASSEMBLAGE ET PLACAGE BOIS UR



DESSCRIPTIF

Spécial D2.

Applications : Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage bois massifs, menuiseries intérieures (meubles, armoires, chaises, fauteuils), placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

Temps ouvert maximum à +20 °C 15 minutes.

Temps de pressage à +20 °C 10 à 20 minutes sur bois tendres 20 à 25 minutes sur bois durs.

Temps de pressage à +60 °C 3 à 4 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois.

Temps de stabilisation minimum à +20°C 4 heures.

Température d'utilisation : +6 °C minimum.



DETAILS

Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dépeussés, dégraissés et stockés à température ambiante - Afin d'éviter l'apparition de tensions dans les plans de collage, les supports doivent avoir une humidité aussi proche que possible de celle qu'ils auront une fois mis en service - Les surfaces doivent être parfaitement planes et propres - Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais (2/10e mm au maximum).

Télécharger la fiche technique

Code	Volume
881262	Biberon de 750 gr
881261	Seau de 5 kg
881265	Seau de 20 kg